

アトピッコハウスのでんぷん糊の使用法

でんぷん糊(通称こむぎちゃん)は、織物壁紙すっぴんクロス専用施工のりとして開発された製品です。糊は、**濃い目**に作り、**薄くつける**ことが、すっぴんクロスを上手に施工するコツです。(溶解にかかる時間は、約 10 分です)

【溶解の手順】

- ① 糊を箱から出す前に、コップ1~2杯程度の水を、ビニール袋の中に注ぎ、箱をゆすつてください。すると、糊は、かたまりのまま簡単に袋から取り出せます。
- ② 次に、溶解バケツに、糊を「かたまり」のまま投入し、水を加えず、そのままクリーム状になるまで、「糊」だけを攪拌してください。
- ③ 「糊」がクリーム状になったら、綺麗な水を 1 リットルから、2 リットル程度加え、再度、よく攪拌してください。
- ④ 十分に攪拌できたら、残りの水を加えて攪拌し、濃度の調整をしてください。
糊が 18 kgなので、水は合計で 12 リットル程度としてください。
※水の割合は、のり 10:水 7 が目安です

【使用量の目安】

でんぷん糊(通称こむぎちゃん)は、基本の濃度で作った場合、すっぴんクロスを 130m から 150m 施工することが出来ます。また、壁紙の種類、現場条件によって適正な濃度は若干変わりますので、現場判断で濃度を調整してください。

【注意事項】

- ・ 溶解前の糊は、かなり固いので、よく攪拌しないと、ダマが出来る恐れがあります。
- ・ 冬季はぬるま湯をご使用ください。
- ・ 攪拌が不十分だと、粘着力が弱くなります。
- ・ 接着力の高い澱粉が入っているため、希釈後徐々に粘度が高くなります。この場合、残った量の 5%弱くらいの水を加えて攪拌してください。
- ・ 水で希釈した「糊」は、その日のうちにお使いください。
- ・ 開封した商品は、1-2 ヶ月の間に使い切ってください。
- ・ 作業終了後は、必ず攪拌機を洗浄してください。

発売元

アトピッコハウス株式会社

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下 2-6-5

TEL0467-33-4210 FAX0467-33-4212

<http://www.atopico.com>